



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ニグループ EP-1K

### 製品紹介

ニグループ EP-1Kは、精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用頂けます。

JIS K2220 4.3「集中給油用グリース4種」に適合しております。

### 用途

- ◇ 鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受
- ◇ プレス機械の潤滑箇所
- ◇ その他、高荷重が掛かる潤滑箇所

### 荷姿

- 180kg ドラム
- 16kg ペール缶

### 代 表 性 状

試験項目	代表値	試験方法
混和ちょう度 (25℃) °C	327	JIS K 2220 7
滴点	189	JIS K 2220 8
銅板腐食 (100℃ 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99℃ 22h) mass%	0.27	JIS K 2220 10
離油度 (100℃ 24h) mass%	3.1	JIS K 2220 11
きょう雑物 個/cm <sup>3</sup>	25um 以上	JIS K 2220 13
	75 μ m 以上	
	125 μ m 以上	
混和安定度 (10万回)	350	JIS K 2220 15
水洗耐水度 (38℃ 1h) mass%	1.3	JIS K 2220 16
見掛け粘度 (-10℃ 10s <sup>-1</sup> ) Pa·s	130	JIS K 2220 19
チムケンOK値 kg	22.7	JIS K 2220 20
湿潤 (14日) 級	A	JIS K 2220 21

000403/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。