



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ニグタイト LRシリーズ

軟質耐摩耗・耐焼付グリース

### 製品紹介

#### ・ニグタイト LRT

合成油および精製鉱物油を基油とし、低トルクを維持しながら耐焼付性に優れています。低温時の始動性改善等に貢献可能なグリースです。

#### ・ニグタイト LRP

グリコール系合成油を基油とし、耐摩耗性および耐焼付性に特化させた特殊品です。高負荷の掛かる減速機等の潤滑に適しているグリースです。

### 特長

1. 耐摩耗性および耐焼付性が優れています。
2. 潤滑性が優れています。
3. 酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。

### 用途

1. 減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑
2. その他、耐摩耗性・耐焼付性を必要とする箇所のグリース潤滑剤

### 使用温度範囲

−30℃～+130℃

### 荷姿

全製品: 16kg ペール缶

### 代表性状

試験項目	ニグタイト LRT	ニグタイト LRP	試験方法
増ちょう剤	リチウム石けん	リチウム石けん	—
基油	合成油 鉱物油	グリコール系 合成油	—
混和ちょう度(25℃)	415	420	JIS K 2220 7
銅板腐食(B 法、100℃、24h)	合格	合格	JIS K 2220 9
高速四球(融着荷重)	N 3089	4903	ASTM D 2596

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

162203/0001MS

CATL-J-4111011600-411104400-20220323.doc