



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ニグタイト LM-2

製品紹介

ニグタイト LM-2は、高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、**二硫化モリブデン**・極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。建設機械・クレーン・圧延機軸受・ギヤーボックス・カップリングなど、特に苛酷な高荷重が掛かる箇所の潤滑に適しています。

荷姿

- 180kg ドラム
- 16kg ペール缶

特長

1. 二硫化モリブデン入りで、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
2. 酸化安定性が優れています。
3. 機械安定性が優れています。
4. 極圧性が優れています。
5. 耐水性が優れています。
6. 防錆性が優れています。

用途

1. 各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑
2. 一般産業機械の軸受潤滑
3. ギヤーボックス・クレーン・圧延機軸受などの潤滑
4. 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑

代表性状

試験項目	代表値	試験方法
外 観	黒色半固体	目視
混和ちょう度 (25°C)	280	JIS K 2220 7
滴 点 °C	198	JIS K 2220 8
銅板腐食 (100°C 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99°C 22h) mass%	0.45	JIS K 2220 10
離油度 (100°C 24h) mass%	1.2	JIS K 2220 11
酸化安定度 (99°C 100h) kPa	60	JIS K 2220 12
混和安定度 (10万回)	320	JIS K 2220 15
低温トルク (-20°C)	起動トルク mN・m	JIS K 2220 18
	回転トルク mN・m	
チムケン耐荷重能 Kg	20.4	JIS K 2220 20
水洗耐水度 (38°C 1h) mass%	0.8	JIS K 2220 16
基油粘度	40°C mm ² /s	JIS K 2283
	100°C mm ² /s	

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

000910/0001MS

CATL-J-401310