



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ニグエース SYU No. 2

製品紹介

ニグエース SYU No. 2は、高温から低温まで、広温度範囲で各種軸受に使用できる軸受用グリースです。

ニグエース SYU No. 2は、熱安定性の優れた合成油および精製鉱油を基油とし、ウレア系増ちょう剤を使用し、摩耗防止剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合したウレアグリースです。

用途

1. 製鉄所の熱間圧延機軸受・連铸機軸受・テーブルローラー軸受
2. 建設機械および一般産業機械の軸受

特長

1. 耐摩耗性に優れています。
2. 滴点が高く、高温時の油分離が少なく、さらに基油の劣化を促進しないウレア系増ちょう剤を使用する事で、耐熱性に優れています。
3. 水に溶解しにくく、水分混入による軟化漏洩がない等、耐水性に優れています。
4. 機械安定性・防錆性が優れています。

使用温度範囲

-30℃～+150℃

荷姿

16kg ペール缶

代表性状

試験項目		代表値	試験方法
外観		黒色の半固体	目視
混和ちょう度	(25℃)	285	JIS K 2220 7
滴点	℃	250以上	JIS K 2220 8
蒸発量	(99℃, 22h) mass%	0.81	JIS K 2220 10
離油度	(100℃, 24h) mass%	2.0	JIS K 2220 11
低温トルク (-30℃)	起動トルク	240	JIS K 2220 18
	回転トルク	48	
高速四球 (融着荷重)	(1770rpm, RT, 10s ⁻¹) N	3923	ASTM D 2596

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

991405/0001MS

417290J