



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ニグループ MP-DX

### 製品紹介

ニグループ MP-DXは、高品質の精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、酸化防止剤・防錆剤を添加したグリースです。小型車から特大車までの各種自動車のホイールベアリング(2号・3号)、シャーシ(1号)や各種建設機械のベアリング・歯車・ピン、鉄道車輛の車輪転がり軸受・各種産業機械の転がり・滑り軸受などの潤滑に適しており、汎用性の高いグリースです。

### 荷 姿

- 180kg ドラム
- 16kg ペール缶
- 2.5kg ×6缶/1ケース

### 特 長

1. 機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。
2. 耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。
4. 酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。

### 代 表 性 状

試験項目	No.1	No.2	No.3	試験方法
外 観	茶褐色半固体			目視
混和ちょう度 (25°C)	323	278	238	JIS K 2220 7
滴 点 °C	191	199	200	JIS K 2220 8
銅板腐食 (B法 100°C 24h)	合格	合格	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99°C 22h) mass%	0.19	0.23	0.20	JIS K 2220 10
離油度 (100°C 24h) mass%	2.9	0.9	0.2	JIS K 2220 11
酸化安定度 (99°C 100h) kPa	30	25	25	JIS K 2220 12
きょう雑物	10 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	—	438	JIS K 2220 13
	25 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	—	63	
	75 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	—	0	
	125 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	—	0	
混和安定度 (10万回)	355	296	289	JIS K 2220 15
水洗耐水度 (79°C 1h) mass%	—	4.9	1.6	JIS K 2220 16
漏洩度 (104°C 6h) g	—	0.1	0.0	JIS K 2220 17
低温トルク (-20°C)	起動トルク mN·m	—	300	JIS K 2220 18
	回転トルク mN·m	—	49	
湿 潤 (14日) 級	—	A	A	JIS K 2220 21

991701/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

400370J-400380J-400390J