METAL WORKING FLUID





NIPPON GREASE CO..LTD

〒230-0045

http://www.nippon-grease.co.jp

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

ソリューションタイプ水溶性金属加工油剤

サンライト TC-200A

(JIS A2 種 2 号相当)

製品紹介

サンライトTC-200Aは、鉱油を含有せず、特殊潤滑成分を配合した、アルミ・銅合金対応型切削・研削用ソリューションタイプの金属加工油剤です。

推奨濃度

作業内容	推奨濃度
鋳鉄、鋼、合金鋼及びアルミ・ 銅合金の NC 旋盤、MC 加工	5 ~ 10%
鋳鉄、鋼、合金鋼及びアルミ・ 銅合金の精密研削加工	3∼ 5%
バンドソー、メタルソー等の鋸 盤加工	2 ~ 5%

濃度(%)=2.0(係数) × Brix %

特 長

- ●潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
- ●アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。
- ●混入油分の分離性が優れている為、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
- ●防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。
- ●化学物質排出把握管理促進法(PRTR 制度)非該当です。
- ●塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。

代表性状

試験項目		代表性状 (3.3%濃度)
希釈液外観		無色透明
pH		8.9
表面張力 (25°C)	mN/m	35.0
防 錆 性 FC200 室温 24hr チップ	法	発錆なし(3.3%濃度)
非鉄金属適合性 室温 48hr 評価基準 最適:◎ 適:○ 要注意:△ 不適:×	C1100	0
	A1050	0
	ADC12	0
原液動粘度 (40°C)	$\rm mm^2/s$	8.2
引 火 点 (COC)	°C	なし(非危険物)

荷姿

200Lドラム、20Lペール缶

- ●本商品の取り扱いについては、容器に記載の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- ●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

991302/0001MS