

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター 246

製品紹介

ラスファイター 246は、JIS K 2246に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3-1)に準じる溶剤希釈形鉱油系さび止め油で、溶剤揮発後、薄いオイル膜を形成します。

特長

1. 水置換性・抗乳化性・洗浄性に優れます。
2. 耐オイルステイン性に優れます。
3. 作業性・経済性に優れます。

用途

1. 化成処理・酸洗・ショット処理後に水洗した製品の脱水および防錆。
2. 水溶性切削・研削油液で処理した製品の脱水および防錆。
3. 水溶性熱処理液で処理した製品の脱水および防錆。
4. 一般鉄鋼製品の作業工程間の防錆および中期防錆。

荷姿

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤や各種溶剤(浸漬・ペーパー)、又はアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	茶褐色透明液体
粘 度 (40°C) mm ² /s	2.13
引 火 点 °C	48.0
水置換性	合格
湿潤試験 hr	1080-A 級
塩水噴霧 hr	48-A 級
除 膜 性 (室温)	合格
銅板腐食 (50°C 3h)	1a
屋内放置	3ヶ月

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001710/0001MS

CATL-J-456105100-20171031