



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター 30-1

水置換性軟質膜

製品紹介

ラスファイター 30-1は、JIS K 2246に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に該当する、水置換性を有する低粘度さび止め油です。溶剤揮発後、薄い軟質膜を形成します。

特長

1. 水置換性・抗乳化性・洗浄性に優れています。
2. 耐オイルステイン性に優れています。
3. 防錆性(耐湿潤・耐塩水性)・防食性に優れています。
4. 作業性・取扱性に優れています。

用途

1. 化成処理・酸洗・ショット後に水洗した製品の脱水兼防錆
2. 水溶性研切削液で処理した製品の脱水兼防錆
3. 水溶性熱処理液で処理した製品の脱水兼防錆
4. 精密部品や一般製品の一時～中間防錆

荷姿

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤、各種溶剤(浸漬・ベーパー)又はアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目		代表値
外 観		茶褐色透明液体
動 粘 度 (40°C)	mm ² /s	2.43
引 火 点 (PM.)	°C	48
水置換性		合格
抗 乳 化 性	水道水	良好
	ソリュブル液	良好
湿 潤 試 験	hr	1080-A級
塩 水 噴 霧	hr	48-A級
金 属 腐 食 (鋼・銅・亜鉛)		合格
包 装 格 納		6ヶ月-A級

001710/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-456105200-20171016