



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター 60-1

ペトロラタム形

製品紹介

ラスファイター 60-1は、JIS K 2246に規定されたペトロラタム1種(NP-6)に相当する防錆ペトロラタムです。塗布膜はペトロラタム膜(ペト膜)を形成し、長期防錆に適します。

特長

1. 加熱温度により塗布膜の厚さを自由に変えられます
2. 溶剤希釈型の防錆油と比べて火気に対する危険性が少ない(指定可燃物)。
3. 防錆力が強いので、輸出や長期防錆に適します。
4. 非鉄金属の防食にも優れます。

用途

1. ベアリング、シリンダー、ピストン、スピンドル、ギヤー、バルブ、金型、などの精密仕上げ製品の長期防錆
2. 工作機械の摺動部および各製品の潤滑防錆
3. チェーン、ボルトなどの一般製品の長期防錆

荷姿

16kg ペール缶

塗布法

- 加熱浸漬(80℃~100℃)およびハケ塗り
- 室温でのハケ塗り(冬場や低温雰囲気では若干作業難)
- 本製品の高温・長時間の加熱は避けて下さい。
など

除膜法

- 溶剤を染み込ませた布などで拭き取る。
- 高温雰囲気(ドライヤー、加熱炉などで本製品の融点以上にする)に晒す。
- 溶剤(灯油など)中に浸漬し、拭き取る。
など

代表性状

試験項目	代表値	
外観	茶褐色半透明ペースト	
ちょう度(ペト式)	209	
動粘度(100℃) mm ² /s	18.65	
融点 °C	68.0	
引火点 °C	(COC)	250
	(セタ)	212
湿潤	1440h-A級	
塩水噴霧	168h-A級	
分離安定性	合格	
屋内放置	1年以上	

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001710/0001MS

456500800J-20171016